

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا
با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



گریس آروشا کاپ

گریس آروشا کاپ از روغن پایه معدنی و صابون کلسیم تهیه شده است. به علت مقاومت عالی این گریس در برابر آب استفاده از آن برای محیط‌های مرطوب توصیه می‌گردد. ضمناً این گریس برای روانکاری عمومی در سرعت و بارهای مکانیکی کم مجاز می‌باشد. خاصیت چسبندگی آروشا کاپ از گریس شاسی کمتر است.

کاربرد:

۱. روانکاری عمومی
۲. محیط‌های مرطوب از قبیل پمپ‌های آب
۳. اتصالات لوله‌ها، ریل‌ها، قفل‌ها و پیچ‌ها
۴. دمای عملیاتی حداکثر تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد

مزایا:

۱. مقاومت عالی در برابر آب
۲. سهولت به کارگیری و قابلیت پمپاژ عالی

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

DIN 51502

K1C-20, K2C-20, K3C-20

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	آروشا کاپ ۳	آروشا کاپ ۲	آروشا کاپ ۱
گرید NLGI	-	3	2	1
پایه غلیظکننده	ASTM D-3340	صابون کلسیم	صابون کلسیم	صابون کلسیم
نقطه قطره‌ای شده °C MIN	ASTM D-2265	95	95	95
نفوذپذیری پس از کار 0.1mm	ASTM D-217	220-250	265-295	310-340
رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C	-	+60 تا -20	+60 تا -20	+60 تا -20
مقاومت در برابر آب	-	عالی	عالی	عالی
رنگ	چشمی	کرم روشن	کرم روشن	کرم روشن

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.